

**TANIMI**

Emici ve geçirimsiz yüzeyler için kullanılabilen çok amaçlı astar

AVANTAJLARI

Yüksek kapaticılığa ve konsantrasyona sahiptir
Çok amaçlı kullanım sağlar
Ahşap kaplama altında kullanım için uygundur

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı şaplar, kalsiyum sülfat şaplar, mastik asfalt şaplar, tesviye şapları, beton zeminler, taş zeminler, ahşap zeminler, alçıpan zeminler ve seramik yüzeylerde kullanılır.
Dispersiyon veya poliüretan esaslı yapıştırıcılar kullanılarak kaplama malzemeleri yapıştırılmadan önce astar olarak kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk : 1,05 gr/cm³

Kuruma süresi :

Şap uygulaması öncesi

- Çimento esaslı yüzeyler
- Geçirimsiz yüzeyler: Yaklaşık 30 dakika
- Kalsiyum sülfat, ahşap yüzeyler: En az 2 saat

Direk yapıştırma öncesi

- Emici yüzeylerde solvent esaslı ve dispersiyon yapıştırıcı kullanılacaksa: Yaklaşık 2 saat
- Poliüretan yapıştırıcı kullanılacaksa: Yaklaşık 12 saat

Sıcaklık dayanımı :

- Kırılma sonrası: 50°C'ye kadar
- Taşınım ve depolama sırasında: 0°C- 50C

UYGULAMA

Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, sağlam ve taşıyıcı olmalı, toz, yağ ve kirden arındırılmalıdır. Kalsiyum sülfat, fayans, doğal taş, terrazzo, ahşap yüzeyler zımparalanmalı ve vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir. Thomsit R 766 kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmalıdır.

Emici yüzeylerde Thomsit R 766, 1:4 oranında su ile seyreltilerek rulo ile uygulanır. Gözenekli ve çok emici yüzeylerde ilk kat kuruduktan sonra ikinci kat astar uygulamasına gerek olabilir. Beton yüzeylerde ve geçirimsiz yüzeylerde Thomsit R 766, 1:1 oranında su ile seyreltilerek rulo ile uygulanır. Uygulama sırasında malzemenin düzgün yedirilmesine ve havuzcuklar oluşmamasına dikkat edilmelidir. Thomsit R 766'nın üzerine direk kaplama geleceği durumlarda teknik özellikler bölümünde verilen kuruma sürelerine uyulması önemlidir. Ürünün kuruması yüzeyin emiciliğine ve bağıl neme göre değişir. Kuruma süresi yüksek sıcaklık ve düşük bağıl nemde kısılırken, düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nemde yükselir. Elastik ahşap kaplama yapıştırıcılarının altına kullanılmamalıdır. Zemin sıcaklığının 150°C'den düşük ve zemin neminin %75'ten yüksek olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürünü seyreltmek için temiz su dışında herhangi bir madde kullanılmamalıdır.

SARFIYAT

- Emici yüzeylerdeki sarfiyat
Çimento esaslı şaplar, kalsiyum sülfat şaplar: Yaklaşık 150-200 gr/m²
tesviye şapları: 30-40 gr/m² R 766 (1:4 seyreltilerek)
Beton zeminler: Yaklaşık 300 gr/m²
- Geçirimsiz yüzeylerdeki sarfiyat
Taş ve seramik yüzeyler, mastik asfalt şaplar: Yaklaşık 50-100 gr/m²
ahşap zeminler: 25-50 gr/m² R 766

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.