

**TANIMI**

Çift komponentli, solventsiz poliüretan bazlı yapıştırıcı

AVANTAJLARI

Yüksek yapışma kuvvetine sahiptir
Neme ve hava şartlarına dayanıklıdır
Döşeme altından ısıtılmalara de uygundur

KULLANIM ALANLARI

Thomsit R 710 endüstriyel kauçuk kaplamalarda, yalıtım kaplamalarında (poliçim, regupol v.s) ayrıca beton, cam, metal seramik, strofor, ahşap kontrplak, sunta ve kauçuk karolarının yapıştırılmasında başarı ile uygulanır. PVC zemin kaplama malzemeleri deneme yapılmadan yapıştırılmamalıdır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	<u>Komponent A</u>	<u>Komponent B</u>
Renk	: Bej	: Koyu kahve
Yoğunluk	: 1,45 kg/lit	: 1,20 kg/lit
Karışım oranı	: Ağırlıkça 5 kısım : Hacimce 3.4 kısım	: Ağırlıkça 1 kısım : Hacimce 1 kısım
Karışımı kullanma süresi	: 15-30 dakika (20°C)	
Sertleşme süresi	: 5 saat sonra	
Mekanik dayanıklılık	: 8 saat sonra	
Kimyasallara dayanıklılık	: 7 gün sonra	
Taşıma ve depolama esnasındaki ısı dayanımı	: -20°C ile 50°C	
Sarfiyat	: 300-1200 gr/m ²	

UYGULAMA

Thomsit R 710 uygulanacak zeminlerin temiz, kuru, çatlaksız, basınç ve çekme mukavemetlerine sahip olması gerekir. Isıtılmalarda ısıtma 10 gün önceden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında kapatılmalıdır. Uygulamadan 72 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir.

Çift komponentli olan Thomsit R 710 ağırlıkça 5 kısım R 710 ve 1 kısım sertleştirici olacak şekilde en az 2 dakika karıştırılır. Thomsit R 710 uygulandıktan 5 ile 8 saat sonra sertleşir ve mekanik dayanıma ulaşır. Yapıştırıcıyı sürmek için tarak kullanmak uygundur. Sonradan nem etkisinde kalabilecek yüzeylere kaplama malzemelerinin yapıştırılması sırasında yapıştırıcının her iki yüzeye de sürülmesi uygundur.



Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORÇAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87
Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62
www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr