

**TANIMI**

Çift komponentli, çimento esaslı, süper elastik, likit su yalıtım malzemesidir. Islak hacim, havuz, su deposu, balkon, teras, temel ve perdelerin su yalıtımında kullanılır.

AVANTAJLARI

Çatlak örtücü özelliğe sahiptir. Büzülme, çatlama yapmaz. Çok yüksek elastikiyete sahiptir. Betonarme havuz ve su depoları için idealdir. Üzerine direkt boya, sıva, seramik ve fayans yapıştırıcısı uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Ceresit CR 78 A komponenti, Ceresit CR 78 B komponenti ile birlikte, kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyet sağlamak amacı ile su ilave edilmeksizin, pozitif yönde elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılır. Yatay ve düşeyde rahatlıkla kullanılabilir. Betonarme kullanım suyu depolarının ve yüzme havuzlarının yalıtımında, basınçlı ve basınçsız yeraltı sularına karşı, temel perde duvarlarının yalıtılmasında, balkon, teras, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerin fayans altı yalıtımında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimyasal yapı	: Ceresit CR 78 A: Katkılar içeren çimento Ceresit CR 78 B: Katkılar içeren akrilik kopolimer dispersiyon	Çalışma süresi	: 1 saat
Karışım yoğunluğu	: 1,45 kg/ dm ³	Çalışma sıcaklığı	: + 5°C / + 30°C
Yapışma Mukavemeti	: 1,5 N/mm ² (7 gün sonunda)	Su basıncı dayanımı	: 1,5 bar (28 gün sonunda)
Raf ömrü	: Her iki komponent için de serin ve kuru ortamda 12 ay	Su doldurma süresi	: 7 gün sonunda
		Üzerinde yürünebilirlik	: 3 gün sonunda

UYGULAMA SEKLİ

Tüm yüzeyler, kir, yağ boya gibi yabancı maddelerden temizlenmelidir. Brüt beton, gaz beton, şap, sıva ve prekast elemanlar, uygulamadan önce mutlaka nemlendirilmelidir.

Karışım sırasında toprak ve toz oluşumunu önlemek için, önce sıvı Ceresit CR 78 B Komponent'in sadece yarısı, toz Ceresit CR 78 A Komponent'in tümüne ilave edilip uygun devirde (400-600 devir/dak) karıştırılır. Daha sonra, karışım homojen bir kıvamda geldiğinde karışıma B Komponent'in kalan yarısı eklenir ve uygun devirde (400-600 devir/dak) karıştırılır.

Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde tüketilmelidir. Karışım fırça yardımı ile katlar birbirine çapraz olacak şekilde yüzeye sürülür.

Hava koşullarına bağlı olarak 1. kat uygulamasından sonra 2. katın uygulanması için yaklaşık 4 saat geçmesi gerekir. 2. kat uygulaması öncesinde, ilk katın kuruduğuna emin olunmalıdır. Uygulama taze iken, 24 saat direkt güneş ışınlarından ve yağmurdan korunmalıdır. Temel perde duvarı izolasyonunda, dolgu yapılırken kaplamanın zarar görmesi engellenmelidir.

Uygulamadan 3 gün sonra fayans döşeme işlemi başlatılabilir. Uygulama yapılmış olan yer havuz veya su deposu ise, 7 gün sonra su ile doldurulabilir.

**AMBALAJ SEKLİ**

A komponent (toz): 20 kg torba; B komponent (sıvı): 10 kg bidon

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORCAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul

Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul

www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr

Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87

Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62