

**TANIMI**

Mineral yapıda yüzeylerin suya karşı yalıtımında kullanılan, sürme esaslı özel yalıtım çimentosu. Balkon ve teraslardaki derzlerin ve kaplamaların empenyesi için kullanılan, solvent içermeyen transparan empenye malzemesi.

AVANTAJLARI

Derzleri izole eder
Dona karşı korur
Hızlı kurur (2-6 saat)
Nefes alır
Gözenekli kaplamaları korur
Kir ve mantar oluşumunu engeller
İç ve dış mekanlar için uygundur
Parlaklık veya matlaşma oluşturmaz

KULLANIM ALANLARI

Teras ve balkonların yalıtımı için idealdir. Fayans, beton, şap ve doğal taş empenyesi için kullanılır. Gözenekli fayans, derz ve 0,2 mm kadar çatlakların su itici özellik kazanmasını sağlar. Banyo ve duş bölgesindeki fayans derzlerinin sonradan transparan olarak yalıtımını sağlar. Çatlamış glasürler gibi süre ile sınırlı korunması gereken yüzeyler için de uygundur. Hem emici hem de emici olmayan zeminlerde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimyasal yapı	: Silikon emülsiyonu
Yoğunluk	: Yaklaşık 1,0 gr/cm ³
Uygulama sıcaklığı	: 5°C den 30°C
Yağmur dayanımı	: 2-6 saat sonra
Nihai empenye	: 14 gün sonra (1 veya 2 senelik empenye)
Su alma katsayısı	: < 0,5 kg/m ²
Su buharı direnci	: 0, ölçülmez
Sarfiyat	: 200 gr/m ²

UYGULAMA

Ceresit CT 10 tüm sert, temiz, kuru veya hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. Taşıyıcı olmayan, hasarlı bölgeler onarılmalı ve temizlenmelidir. Kabarmış bölgeler mekanik yollarla temizlenmelidir. Uygulama yapılmayacak bölgeler korunmalıdır. Zeminin ters yönden gelecek neme karşı korunması gerekir. Hafif parlaklık verildiğinden dış cephe (duvar) empenyesinde kullanılmamalıdır. Ambalajı kullanım öncesi iyice çalkalayınız. Plastik (kauçuk) rulo ile yüzeye yayın. Derzler için (iç cephede) fırça ile uygulayınız. 5 dakika etki (nüfuz etme) süresinden sonra fazla malzeme silinmelidir. Tek sefer uygulama yeterlidir.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORCAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87
Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62
www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr