

TANIMI

YAPIBIT S16 SELF ADHESIVE MEMBRAN, elastomer bitümlü, cam elyaf donatıdan oluşmuş kendinden yapışkanlı bitümlü bir membrandır.

KULLANIM ALANLARI

Beton veya çelik yüzey üzerine buhar dengeleyici olarak kullanılır.

UYGULAMA

Önceden astarlanmış ve tozdan arındırılmış yüzey üzerine kendinden yapıştırmalı şekilde uygulanır. Beton üzerine yapılan uygulamalarda astarın kullanımı önerilir.

- Yüzeyi kurutun ve fırçalayın
- Astar uygulaması (beton yüzey üstüne)
- Rulonun açılıp yayılması
- 10 cm.'lik bir alanın silikon kısmının yapışkanını çıkartarak bindirme şeridini yapıştırınız
- Ekleme alanını yüzeye uygulayın
- Baloncuk oluşmasını engelleyecek şekilde yapışkan kısmı silikon kısmından ayırıp yapıştırınız.
- Minimum uygulama sıcaklığı : +10°C

BİLEŞENLERİ

Donatı	Karma cam ızgara/cam tülü 75 gr / m ²
Bağlayıcı	Elastomer bitüm: SBS termoplastik polimerler ve seçili bitüm karışımı*
Kalınlık	≥ 1,5 mm
Yüzeysel kütle	Yaklaşık 1,6 kg / m ²
Üst yüzey	Kum
Alt yüzey	Yerinden ayrılabilir silikon film
Bindirme şeridi	≥ 60 mm

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum çekme kuvveti (EN 12311-1) - Boylamasına - Enlemesine	715 N/5 cm 615 N/5 cm
Maksimum çekme kuvvetinde uzama (EN 12311-1) - Boylamasına - Enlemesine	% 3,3 % 3,7
Delinme direnci (iç test):	91 kg
Çivi yırtığına karşı direnci (EN 12310-1) - Boylamasına - Enlemesine	280 N 210 N
Düşük sıcaklıkta esneklik (EN 1109)	-20 °C' de yırtık yok
Yüksek sıcaklığa dayanım (EN 1110)	100 °C
Su buharı iletimi (EN 1931)	Sd 88 m

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

Rulo ölçüsü	20 m x 1,08 m
Rulo ağırlığı	Yaklaşık 32 kg
Stoklama	Üzeri kılıflı paletler halinde dik şekilde

Rulonun uzunluğu %-1 tolerans ile verilmiştir. Bir rulo iki kesimden oluşabilir. Bu durumda, en küçük uzunluk 3 metredir ve toplam uzunluk nominal uzunluğa eşit olacaktır. Rulolar düz bir zemin üzerine konularak stoklanır. Paletler maksimum 2 palet boyunu geçmeyecek şekilde, aralarına bir levha konularak yüklenebilir. Kötü havalarda veya düşük sıcaklıklarda, en az 5 saat önce, en az +2°C derecede bekletilmesi ve rutubete karşı korunması, malzemenin kullanımını kolaylaştırabilecektir.

ÖZEL TALİMATLAR

Membran herhangi bir tehlike içeren bileşen içermez. Hijyen, sağlık ve çevre için gereksinimlerini genel olarak karşılamaktadır.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.