



TANIMI

Mineral esaslı ve emici olmayan yüzeyler için iki komponentli epoksi astar

AVANTAJLARI

Yüksek yük dayanımına sahiptir
Mükemmel yapışma sağlar
Uygun koşullarda nem bariyeri görevi yapar

KULLANIM ALANLARI

Mineral esaslı ve emici olmayan yüzeylerde (mastik asfalt, taş, seramik, metal vb.) astar olarak kullanılır. Nem içeriği maksimum %6 olan mineral esaslı yüzeylerde nem bariyeri oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk	: A komp. yaklaşık 1,1 gr/cm ³ , B komp. yaklaşık 1,0 gr/cm ³
Karışım oranı (A:B)	: 5:2 ağırlıkça
Kapta kalma süresi	: 30 – 40 dakika
Kürleşme Zamanı	: Yaklaşık 12 saat
Depolama sırasında sıcaklık dayanımı	: -20°C ile 50°C
Kürleşme sonrası sıcaklık dayanımı	: 80°C'ye kadar

UYGULAMA

Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, sağlam ve taşıyıcı olmalıdır. Toz, yağ ve kirden arındırılmalıdır. Sülfat şaplar mutlaka zımparalanmalı ve vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir. Eski yapıştırıcı kalıntıları, tesviye şapı artıkları ve zemin kaplama artıkları mutlaka sökülmelidir. Tüm yüzeyler vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir.

İki komponentlidir; astar ve sertleştiricinin birarada bulunduğu tek ambalaj içinde sunulur. Tenekenin alt kısmında A komponenti, kapak kısmında B komponenti bulunur. Kapağın üstünde işaretli yere ve kapağın dibine birkaç delik açılır ve B komponentin A komponentin üzerine akması sağlanır. B komponent, tamamen A komponentin üzerine dolduktan sonra, uygun karıştırıcı yardımıyla en az 2 dakika karıştırılır.

Gerekli kalınlıkta malzeme zemine uygulanır. Özellikle zemindeki neme karşı bariyer olarak kullanılacaksa, her zaman 2 kat halinde uygulanmalıdır. İkinci kat, ilk kat tamamen kuruduktan sonra (iki kat uygulaması arasındaki zaman 48 saati geçmemek şartıyla), ilk kata çarpaz halde uygulanmalıdır. Astar kurumadan önce 0,3 - 0,7mm tanecik boyutundaki, 2kg/m² kullanımla kumlanabilir. Eğer astar nem bariyeri olarak kullanılacaksa, sadece ikinci kat kumlanmalıdır. Yüzey sıcaklığının 15°C'nin altında ve nemin %75'in üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Sarfiyat, ruloyla tek kat için yaklaşık 300 gr/m²'dir.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORÇAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87
Şube: Şemsettin Günlaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62
www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr