

hahne
Yalıtım Çözümleri





Çatı, Balkon ve Teras Yalıtımı



Özellikle eski bitüm kaplı yüzeylerin ve lifli çimento çatı levhalarının su yalıtımı için solvent içermeyen, elastik bitüm-kauçuk sıvı membran

Resmi onay belgeli



Özellikler

DAKORIT® Bituflex 20B kalın akışkan, kolay uygulanabilir, elastomer içiren bitüm-kauçuk bir emülsiyondur.

Alışılmış yapı maddelerinin üzerinde çok iyi tutunur ve yer altı suları için bir tehlike oluşturmaz.

DAKORIT® Bituflex 20B UV ve eskimeye karşı mükemmel bir direnç sağlar. Buz çözücü tuzlara, arıtıcılara ve alışılmış yer yüzeyinde oluşan agresif maddelere vb. karşı mükemmel bir direnç sağlar.

- Elastik
- Püskürtülebilir
- Yüksek oranda yapışkan
- UV ve eskimeye karşı dirençli
- Isıya ve soğuğa dirençli

Uygulama

DAKORIT® Bituflex 20B Bitümlü çatıların ve lifli çimento plakalarının korunması ve yenilenmesi içindir. İnşaat alanlarında zemine temas eden kısımlarının ve iç mekanların yalıtımının sağlanması içindir. Asfalt soğuk mastiği olarak da asfalt yüzeylerde son katmanın kapatılması için kullanılabilir.

Uygulama alanları

- Hidroelektrik santrallerinde arıtma, toplama ve yedek tanklarda
- Toprak temaslı duvar ve zeminler
- Bitümlü polimer çatı membranları
- Lifli çimento çatı plakaları
- Balkonlar ve şap altı zemin plakaları
- Teras çatı yalıtımları



Teknik bilgiler

Paketleme	PE-Kova
Ambalaj	23 kg / 12 kg
Teslimat şekli	24 / 33 Bağ/Palet
Yoğunluk	1,1 kg/l
İşlem ısısı	+5 °C ile +35 °C arası
Isıya direnç	> +100 °C
Soğuk kırılması (25mm Kıymık)	< -15 °C
Kırılma esnekliği:	
+20 °C de	≥ % 900
Yağmura dirençli ¹⁾	4 Saat sonra
Sertleşmiş ve yük taşıyabilir ¹⁾	24 Saat sonra
Depolama	Dondan korumalı, 6 Ay

Tüketim

Basıncsız su	1,5 kg/m ²
Basıncı su	
DAKORIT® DV110 89V ile	>2,5 kg/m ²

¹⁾ +20 °C ve 60 % göreceli nemli hava.



Alt zemin hazırlama

Zeminin temiz, sağlam ve düz olması gerekir. Kir birikintilerinin basınçlı su bahrı veya mekanik yöntemlerle temizlenmesi gerekir.

Uygulama şekli

Çatı yalıtımlarında düz çatı yönetmelikleri ve DIN 18531

1. Astar olarak kullanımda %20 su ile inceltir.
2. **DAKORIT® Bituflex 20B** rulo, çatı kaplama fırçası, tavan fırçası veya **Peristaltik Pompa PP 99** ile uygulayın.
3. Asfalt inşaatında sürme işlemi lastik sıyrıcı döküm arabaları ile de gerçekleştirilebilir.
4. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin.

Özellikle yıpranmış veya çatlak ihtimali olan alanlarda **DAKORIT® Bituflex 20B** en az 2-kat uygulama yapmalısınız ve ilk uygulamaya **DAKORIT® DV110 89V** ekleyin (örn. Su değişim bölgeleri veya eğimsiz çatı yüzeylerinde)

Koruma önlemleri

Su alma konusunda kötü durumda olan çatılarda (Su biriken çatılar) yüksek oranda toz, yaprak, bitki tohumlarının birikmesi ve yosun tutma söz konusu olabilir. Su birikintilerinin kuruması durumunda çökeltilerin toplanması nedeniyle yüzeyler aşırı yıpranır. Süpürmeyle oluşan gerilimlerden oluşan çatlaklar altında bulunan yalıtım katmanlarına kadar ulaşabilir. Bu çatı alanları "Özellikle yıpranan yüzeyler" sınıfına girerler ve buna uygun olarak işleme tabi tutulmalıdırlar.

hahne sistem ürünleri

DAKORIT® DV110 89V
Peristaltik Pompa PP 99

Önemli uyarılar

- İşlem ısısı olarak +5 °C ila +35 °C'ye uyun.
- **DAKORIT® Bituflex 20B** kuruma sürecinde yağmurdan korunmalıdır.
- Taze malzeme suda çözünür.
- Yüksek nem ve düşük ısılar kuruma sürelerini uzatır.
- Üzerinden akan suyun yükünden kaçınmalısınız (asgari su yükü)

İçindekiler

Bitüm, polimer, emülgatörler, fonksiyonel dolgu maddeleri

İş güvenliği / öneriler

Kimyasal ürünlerin kullanımında alışılmış hijyen ve önlem tedbirlerinin dikkate alınması gerekir. Uygun iş güvenliği koruma kıyafetlerinin giyilmesi gerekir.

İmha

Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 9.2012