

hahne
Yalıtım Çözümleri



hahne

Zemin Koruma



Solvent içermeyen, yürünebilir, pürüzsüz yüzey sağlayan dispersiyon boya

İç ve dış mekan için

Özellikler

HADALAN® Acryl 10D hızlı kuruyan, suyla inceltilebilir akrilik bazlı bir dispersiyon boyadır. Uygulama sırasında az koku çıkarır, sert, pürüzsüz ve dış hava şartlarına dayanıklı bir kaplama oluşturur.

- Yürünebilir
- Hızlı kurur
- Az koku çıkarır
- Serttir
- Aşınma direnci yüksektir

Uygulama

HADALAN® Acryl 10D duvar ve zeminlerin renkli kaplamasında kullanılır. Beton, sıva ve şap üzerinde uygulanabilir. Elyaf katkılı çimento levhaların dış hava şartlarından korunması ve beton tamirat işlerinin kaplanması için uygundur.

Uygulama alanları

- İç ve dış mekan
- Bodrumlar, hobi odaları, bodrum merdivenleri, çatı araları, yürüyüş yolları, balkonlar vb.
- Elyaf katkılı çimento levha kaplı çatılar
- Beton, şap, sıva, metal, ahşap yüzeyler

Yüzey hazırlığı

Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Kumlaşmış yüzeyler ve dış mekanlardaki yüzeylere önceden **VESTEROL® TG 10D** uygulayınız. Emici mineral esaslı yüzeylere (su ile yıkadıktan sonra) **HADALAN® Acryl 10D**'i 1:1 oranında su ile incelterek astar olarak uygulayınız. Tam kuruma 4-6 saat içinde gerçekleşir.



Teknik bilgiler

Paketleme	Metal kova
Ambalaj	12 kg / 5 l
Teslimat şekli	45/72 ad. / palet
Renk	taş grisi, yaklaşık RAL 7030
Yoğunluk	1.29 kg/l
Çalışma sıcaklığı	+5°C ile +35°C arasında
Yağmur dayanımı ¹⁾	
Tam kür alma	4-6 saat sonra
Depolama	Yakl. 24 sat sonra
	Dona dayanıklı ve
	serin yerde
Sarfıyat	

Tüketim

Astar olarak yakl.	0.10 kg/m ²
Son kat olarak yakl.	0.15 kg/m ²
¹⁾ +20°C ve %60 relatif atmosferik nemde	

Uygulama şekli

- HADALAN® Acryl 10D rulo ve fırça ile uygulanabilir.
- Uygulama aletlerini hemen uygulama sonrasında su ile temizleyiniz. Kaba ve zıt renklerden oluşan yüzeylerde tam sonuç için yaklaşık 4 saat sonra ikinci kat uygulaması yapılabilir. Son katı takiben 4-6 saat içinde malzeme üzerinde dikkatlice yürünebilir.

hahne sistem ürünleri

VESTEROL® TG 10D

Önemli uyarılar

- Çalışma sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Ağır kimyasal ve mekanik yüke maruz kalan endüstriyel zeminlere uygun değildir.
- Araç trafiğine maruz kalan yüzeyler için uygun değildir.

İçindekiler

Plastik dispersiyon, pigmentler, dolgular

İş güvenliği / öneriler

Kimyasal maddeler için geçerli hijyen prosedürlerine ve koruma önlemlerine uyunuz. Uygun iş koruma giysi ve ekipmanı kullanınız.

İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.