

hahne
Yalıtım Çözümleri





Astarlar ve Yardımcı Ürünler



Solvent içermeyen, kullanıma hazır, tutuculuğu iyileştiren, mineral zeminler üzerinde yalıtım sağlayan patentli astarlama maddesi

Alman Patenti P 41 03 773.1-09

Özellikler

IMBERAL® Aquarol 10D kırmızı renkte kimyasal ve fiziksel etkiye sahip bir astarlama maddesidir. Özel olarak modern yalıtım tekniğindeki yüksek beklentiler için geliştirilmiştir. Tozu yüzeye bağlar (Kazımda çıkan tozlar, çimento ve kuvars tozları gibi).

Yüzeyin üst kısmını silikat bağlayıcı ile sağlamlaştırır ve sonradan uygulanacak yalıtım maddeleri için uygun bir zemin hazırlar.

Alt zeminin emiciliğini üst yüzeyin hidrofobikleştirilmesi ile azaltır ve yalıtımın su ile azalma tehlikesini önler.

- Su yalıtıcıdır
- Sağlamlaştırır
- Fırçayla, ruloyla veya püskürtme yoluyla uygulanabilir
- Patentli üründür

Uygulama

Astarlama maddesi olarak **IMBERAL® Aquarol 10D** bir ve iki komponentli bitümlü kalın kaplamalardan ve **INTRASIT® 1KFlex 54Z**, **INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z** ve **IMBERAL® RSB 55Z** gibi ürünler öncesinde uygulanır.

Uygulama yerleri:

- Kuru ve hafif nemli yüzeyler
- Emici, mineral esaslı yüzeyler
- Yatay ve düşey yüzeyler



Teknik bilgiler

Paketleme	PE-Bidon
Ambalaj	20 kg / 5 kg
Teslimat şekli	24 / 60 Bağ/Pal.
İşlem ısısı	+5 °C ile +35 °C arası
Kontrol boyası	kırmızı
Depolama	Dondan korumalı ve serin yerde 12 ay

Tüketim

Alt zeminin emiş özelliğine göre	0,15 - 0,25 kg/m ²
----------------------------------	-------------------------------



Alt zemin hazırlama

Alt zeminin emici, sert, taşımaya uygun ve boşta olan parçalardan temiz olması gerekir.
Alt zemin hafif nemli olabilir.
Taban üzerindeki artıkları temizleyin. Kireç katmanlarını ve kirleri temizleyin.

Uygulama şekli

DIN 18195 – İnşaat yalıtımı
DIN 1053 – Duvarcılık işleri

Tabana temas eden sentetik modifiye edilmiş bitümlü yalıtım kaplamaları uygulanma ve planlanma yönetmeliklerini dikkate alın.

1. **IMBERAL® Aquarol 10D**'yi fırça, rulo veya püskürtme yoluyla zemine uygulayın. Aşırı tozlu yüzeylerde uygulamanın fırça veya süpürge ile yapılması bağlanmanın iyi olması açısından önerilir.
2. Kalın katman yalıtımı hemen Astar mat nemli halde kurumuş iken uygulanabilir. Kuruma süresinin uzatılması yapışma üzerinde olumsuz etki etmez.
3. Çalışma aletlerinin (Püskürtücü) hemen kullanımdan sonra su ile yıkanması gerekir.
4. Astarlama işleminin üzerinden görünür kaplama işlemi **beyaz IMBERAL® Aquarol 10D** ile yapılabilir.

hahne sistem ürünleri

IMBERAL® S100 90B
IMBERAL® 2K 20B
IMBERAL® RSB 55Z
INTRASIT® Poly-C1 54Z
INTRASIT® Poly-C2 55Z
IMBERAL® Emuflex 20B
INTRASIT® 1KFlex 54Z
ÖKOPLAST® 1K 20B
ÖKOPLAST® 2K 20B

Önemli uyarılar

- Sınırdaki yapı parçalarını püskürtücülerden ve püskürtülen maddeden koruyun.

İçindekiler

Organik ve anorganik bağlama maddeleri,
hidrofobikleştirme maddesi, bağlama maddesi, boyar madde

İş güvenliği / öneriler

Ürün alkaliktir. Kimyasal ürünlerin kullanımında alışılmış hijyen ve önlem tedbirlerinin dikkate alınması gerekir. Gözlerle temas halinde derhal bol su ile yıkayın ve hemen bir hekime danışın. Uygun koruma çalışma kıyafetleri giyilmelidir.

İmha

Ülkeye Has Yönetmeliklere riayet edilecektir.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 1.2013