

hahne
Yalıtım Çözümleri





Astarlar ve Yardımcı Ürünler



IMBERAL® SKB 89B için astar olarak kullanılan, yapışma gücünü arttıran, bitüm-kauçuk emülsiyon



Özellikler

IMBERAL® SK 16B standart bina yüzeylerine mükemmel yapışma özelliğine sahip, yüksek kaliteli, az kokulu, tüm hava koşullarında uygulamaya müsait bitüm-kauçuk emülsiyondur.

- -5 °C 'ye kadar depolanabilir
- -5 °C 'ye kadar uygulanabilir
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir
- Hızlı kurur
- Aktif yapıştırma sağlar

Uygulama

IMBERAL® SK 16B iç ve dış mekanlarda kullanılabilir, kendinden yapışkanlı soğuk uygulanan bitümlü membranların yapışmasını kuvvetlendirmek, sızdırmazlık bantlarını yapıştırmak için kullanılır.

Tüm emici ve mineral yüzeylerde, beton, alçı, doğaltaş yüzeylerde ve onarım ihtiyacı olan, hava şartlarına maruz kalmış bitümlü kaplamaların üzerinde uygulanabilir. Ekstrüde sert polistren köpük levhaların astarı ve yapıştırma malzemesi olarak kullanılabilir. Ayrıca tüm mineral maddeler için astar malzemesidir.

Uygulama alanları

- İç ve dış duvarlar
- Garajlar
- Onarım ihtiyacı olan bitümlü yüzeyler

Teknik bilgiler

Paketleme	Metal kova
Ambalaj	25 kg / 5 kg
Teslimat şekli	16/72 bağ/palet
Yoğunluk	1,13 kg/l
İşlem ısısı	-5 °C ile +35 °C
Sıcaklık dayanımı	-25 °C ile +120 °C
Kuruma süresi ¹⁾	3 saat
Depolama	-5 °C, 6 ay

Tüketim

Uygulamaya bağlı olarak	0,15 - 0,2 kg/m ²
¹⁾ +20 °C ve % 60 bağıl nemli havada.	

Alt zemin hazırlama

Yüzeyler tam sertleşmiş, buz, yağ, gres, toz, kir ve kalıntı harçtan arındırılmış olmalıdır. Yüzey hafif nemli olabilir. Uygulama sırasında yüzeyle malzeme arasına su girmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Zemini iyice temizleyiniz. Beton boşluklarını, çukurları uygun bir harçla doldurun ve zemini tesviyeleyin.

Uygulama şekli

DIN 18195 - binaların su yalıtımı

DIN 1053 - tuğla duvarlar

1. Bir fırça ile yavaşça ve eşit olarak yüzeye uygulayın.
2. Herhangi bir taşmayı, astar halen ıslakken su ile temizleyin. Uygulamadan hemen sonra tüm aletleri su ile iyice temizleyin.

Astarı kesinlikle inceltmeden uygulayınız.

IMBERAL® SKB 89B uygulamadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

hahne sistem ürünleri

IMBERAL® SKB 89B

Önemli uyarılar

- Sadece kuru şartlarda ve -5 °C +35 °C sıcaklıklarda ürün uygulayın.
- Tamamen kuruyana dek yağmurdan koruyun.
- Astarlanmış yüzey tamamen kurmalıdır.
- DIN 18195'e göre koruyucu kaplama ve önlemleri uygulayın.
- Düşük ortam sıcaklığı ve yüksek bağıl nem, astarın daha uzun sürede kurmasına neden olur.

İçindekiler

Zift, polimerler, emülgatörler, işlevsel dolgu maddeleri, dengeleyiciler, donma noktası düşürücü

İş güvenliği / öneriler

Kimyasal ürünlerin kullanımında alışılmış hijyen ve önlem tedbirlerinin dikkate alınması gerekir. Uygun koruma çalışma kıyafetleri giyilmelidir.

İmha

Ülkeye Has Yönetmeliklere riayet edilecektir.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 11.2012