

hahne
Yalıtım Çözümleri





Astarlar ve Yardımcı Ürünler



Cam ve seramik karo yüzeylerin tutuculuğunu arttıran, tek komponentli, ışığa dirençli, şeffaf astar



Özellikler

HADALAN® HV1 30DD yapışmayı artırıcı katkılar içeren alkol esaslı bir solüsyondur. Tamamen kurduğunda, film tabakası oluşturmadan uygulandığı yüzeyin tutuculuğunu arttırarak, tatbik edilecek malzemenin daha güçlü yapışmasını sağlar.

- Yüzeye tutuculuk sağlar
- Film oluşturmaz
- Uygulamaya hazırdır
- Işığa dirençlidir
- Kullanımı kolaydır

Uygulama

HADALAN® HV1 30DD seramik karo kaplamaların yanısıra cam yüzeylerin tutuculuk özelliğini arttırarak **HADALAN® PUR** ürünlerinin daha yüksek yapışma gücü ile tutunmasını sağlar.

Uygulama alanları

- Balkon ve teras yüzeyleri
- Yer karoları
- Cam tuğlalar

Yüzey hazırlığı

Yüzey mekanik yüklere mukavim, kuru olmalı, yağ, kir, toz, temizlik maddesi vb. ayırıcı tabakalardan arındırılmalıdır. Bağıl nemin yüksek olduğu hava şartlarında, ani sıcaklık değişimleri yüzeyde çığ oluşmasına neden olabilir. Uygulamaya başlamadan önce yüzeyde oluşan yoğunlaşma suları silinmeli ve yüzey tamamen kurutulmadan uygulamaya başlanmamalıdır.

Teknik bilgiler

Paketleme	Metal Kutu
Ambalaj	1 litre
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında
Yoğunluk ¹⁾	0.81 kg/l
Renk	Şeffaf
Kuruma süresi ¹⁾	15-20 dakika
Depolama	Serin yerde, 6 ay

Tüketim

Yüzeye bağlı olarak 20-30 ml/m²
¹⁾ +20°C' de %60 bağıl atmosferik nem oranında

Uygulama şekli

1. **HADALAN® HV1 30DD** uygulamaya hazırdır.
2. **HADALAN® HV1 30DD**'i yüzey üzerine kalıntı bırakmayan bir bez ile homojen olarak uygulayınız.
3. Uygulama sonunda içinde malzeme kalmış olan kutular sıkıca kapatılmalıdır.
4. Yaklaşık 20 dakika sonra yüzeye PUR sistemi tatbik edilebilir.

hahne sistem ürünleri

HADALAN® PUR Top 32P transparent
HADALAN® PUR Top 32P

Önemli uyarılar

- Uygulama +5°C ile +30°C arasında yapılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.
- Katlar arasındaki bekleme sürelerine riayet ediniz.
- Kullanımdan sonra kutuları sıkıca kapayınız.
- Uygulama kurallarına uyunuz.
Ürünün belirtilenden fazla miktarda kullanılması özellikle derzlerde hava kabarcıkları oluşmasına ve üst kaplamanın ayrılmasına neden olabilir.
- Boşluk bırakmadan, tüm alana homojen olarak uygulayınız.
- Derz noktalarındaki gözeneklerin doldurulması uygulamasında, ürünün (örn. **HADALAN® PUR Top 32P**) 2:1 oranında **HADALAN® EPV 38L** ile inceltilmesi önerilir.
- Yüzey sıcaklığı çığ noktası sıcaklığından en az 3°C yüksek olmalıdır.

İçindekiler

Alkol, yapışkanlık katkısı, yardımcı maddeler

İş güvenliği / öneriler

Nakliye, depolama ve kullanım güvenliği ile ilgili bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.

İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 2.2012