

hahne
Yalıtım Çözümleri





Astarlar ve Yardımcı Ürünler



Tek komponentli, mineral esaslı zeminler, metaller, seramik zeminler ve plastik yüzeyler için üniversal astar



Özellikler

HADALAN® HV2 30DD düşük viskoziteli bir çözelti olup, özel yapışma özelliğine sahiptir. Hafif akıcı çözelti maddesi hızlı şekilde çalışmayı mümkün kılar. PU-Sistemleri ile kullanılabilir.

- Aktif yapışma sağlar
- Hızlı kurur
- Kullanıma hazırdır
- Kolay uygulanır

Uygulama

HADALAN® HV2 30DD Balkon, çatı koruma sistemlerinde yalıtım çalışmalarından önce uygulanır. Mineral esaslı zeminler üzerine uygulanacak katmanların yapışmasını sağlamak için astar olarak kullanılır.

Uygun yüzeyler:

- Bakır, çinko, demir, paslanmaz çelik, alüminyum
- Fayans, çimentolu zeminler
- PVC, Poli-Karbon, poliester, eski epoksi reçineli boyalar, eski PU-boyalar, boyalı saclar ve profiller

Uygulama alanları

- Balkon ve teras yüzeyleri
- Verandalar
- Çatı alanları

Teknik bilgiler

Paketleme	Metal kova / Şişe
Ambalaj	2,5 Litre / 1 Litre
Teslimat şekli	96 Bağ./Pal.
Uygulama ısısı	+5 °C ile +30 °C arası
Yoğunluk ¹⁾	0,93 kg/l
Renk tonu	Kahverengi, şeffaf
Üzerine işlem yapma ¹⁾	15 - 20 Dakika sonra
Depolama	Serin yerde, 6 Ay

Tüketim

Emici olmayan zeminlerde	30 - 50 ml/m ²
Emici, mineralli zeminlerde	100 - 200 ml/m ²
¹⁾ +20 °C ve %60 bağıl nemli havada.	

Alt zemin hazırlama

Alt zeminin taşımaya müsait, üst zeminin kuru ve kirlerden, tozlardan, temizlik maddesi artıklarından veya benzeri ayırıcı maddelerden temizlenmiş olması gerekir. Metaller ve plastikler astarlamadan önce zımparalanmalıdır.

Aşırı ısı değişimlerinde ve buna eşlik eden nemli havada zemin üst yüzeyinde yoğunlaşma sıvısı oluşumu tehlikesi vardır. Kaplama çalışmalarına başlamadan önce bu su tabakasının tamamen kurumuş olması gerekir.

Uygulama şekli

1. **HADALAN® HV2 30DD** kullanıma hazırdır.
2. **HADALAN® HV2 30DD** pamukçuk bırakmayan bir bezle eşit oranlı üst yüzeye dağıtılır. Büyük alanlı işlemlerde uygulamanın çözelti maddelerine dirençli kısa kıllı rulo ile yapılması önerilir.
3. Kullanımdan sonra kalan bağı hemen sıkıca kapatılması gerekir.
4. Yaklaşık 30 dakika, en geç 6 saat sonra PUR-Sistem ile uygulamaya devam edilebilir.

hahne sistem ürünleri

DAKORIT® PUR1K 30P

HADALAN® PUR Top 32P renkli

HADALAN® DS61 13P

Önemli uyarılar

- Uygulama esnasında ısılarının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edin.
- Kaplanacak alt zeminin üst yüzeyinin kuru olması gerekir.
- Sürme sınırları bırakılmalıdır.
- Bağı kullanımdan sonra hava almayacak şekilde kapatın.
- Uygulama bilgilerine uyun. Fazla doz kullanımı kapatma katmanında kabarcık oluşumuna ve parçalara ayrılmaya neden olur.
- **HADALAN® HV2 30DD** renksiz olup, renkli boyanmalıdır.
- Burada belirtilmeyen alt zeminlerde kaplama işlemine başlanmadan önce yapışma kontrolü yapılmalıdır.
- Alt zeminin ısısının erime ısısının 3 °C üzerinde olmalıdır.

İçindekiler

Çözelti maddeleri, PU-Bağlayıcı maddeler, tutkallar, yardımcı maddeler

İş güvenliği / öneriler

Nakliye, depolama ve kullanımda güvenlikle ilgili daha yakın bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.

İmha

Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG

Heinrich-Hahne-Weg 11

D-45711 Datteln

Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 2.2012