

Elastik, elyaf kaplı ve su geçirmez izolasyon bandı**Özellikler**

hahne DB 89ZH TPE kaplamalı, çapraz elastik ve uzunlamasına stabil polipropilen elyaftan özel bir izolasyon bandıdır. **hahne DB 89ZH** tamamen elyaf kaplıdır ve bant uçlarında da optimal yapışma sağlar.

- Su geçirmez
- Yüksek derecede esnek
- Elyaf kaplamalı
- Yüzey kaplamaları için yüksek yapışkanlık
- Suya, hava şartlarına ve alkalilere karşı dayanıklı

Uygulama

hahne DB 89ZH hareket derzlerinin köprülenmesi ve de iç, dış ve ıslak mekanlardaki duvar ve zeminlerde kenar ve bağlantı derzlerinin esnek ve su geçirmez şekilde oluşturulması için kullanılır.

Uygulama alanları:

- İç ve dış mekan
- Hareket derzleri
- Bağlantılar

Teknik bilgiler

Rulo	50 m x 120 mm
Kalınlık	yakl. 0,7 mm
Teslimat şekli	Karton içinde tek rulolar
Renk	gri
Temel	Termoplastik elastomer
Sıcaklık dayanıklılığı	-30 °C ila +90 °C

DIN 527-3 azami çekme kuvveti

boyuna: 104 N/15 mm
enine: 23 N/15 mm

Yarılma basıncı
Enine esneme
Boyuna esneme

2 bar
% 335
% 70

Kimyasal dayanım

% 3'lük hidroklorik asit, % 35'lik sülfürik asit, 100g/l sitrik asit, % 5'lik laktik asit, % 20'lik potasyum hidroksit, tuzlu su (20 g/l deniz suyu)

Tüketim

Metretül	1 m
----------	-----

Alt zemin hazırlama

Alt zemin kaplama ve/veya yapıştırma malzemesinin uygulama talimatlarına göre hazırlanmış olmalıdır. Normal durumlarda alt zemin sağlam ve toz, kir ve yapışma gücünü azaltan diğer maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

1. Gerekli olan bant uzunluğunu kesin.
2. **hahne DB 89ZH** bandını ilk kaplama katmanına yerleştirin ve yeterli derecede bastırın, bu esnada yapıştırıcının çekme alanının serbest kalmasına dikkat edin (gerektiğinde yapıştırma bandı ile kapatın).
3. İlk katın kurumasından sonra ikinci izolasyon katmanını 2. maddede açıklandığı şekilde uygulayın.

hahne Sistem ürünleri

INTRASIT® Poly-C1 54Z
INTRASIT® Poly-C2 55Z
NTRASIT® 1KFlex 54Z
HADALAN® FKFlex g 54Z
HADALAN® FKFlex w 54Z
HADALAN® DF 70D

Önemli uyarılar

- İzolasyon bandını genişleme ve hareket derzlerinde ilmekli olarak kullanın.
- Kullanılan kaplama malzemesinin uygulama talimatlarını dikkate alın.

İş güvenliği / Öneriler

Özel bir tedbir alınması gerekmemektedir.

İmha

Ülkeye Has Yönetmeliklere riayet edilecektir.

Üretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 1.2013