

hahne
Yalıtım Çözümleri





Astarlar ve Yardımcı Ürünler



Alkali dirençli, DAKORIT® PUR1K 30P, Ruflex 20D, Bituflex 20B için donatı görevi gören poliester keçe



Özellikler

DAKORIT® DV110 89V poliester bazlı keçe olup, sıvı plastikler içine gömüldüğünde çok iyi bir donatı görevi görür.

- Katman kalınlığının kontrol edilmesini sağlar
- İyi şekilde gömülür
- Malzemenin çekme gücünü artırır

Uygulama

DAKORIT® DV110 89V'nin **DAKORIT® PUR1K 30P** içine gömülmesi için. Çatı keçesi sıvı plastiğin homojen dağılımına katkı sağlar ve dikey bağlantı alanlarının sağlamlığı konusunda destek verir.

Uygulama alanları

- Yeni binalarda ve tadilat çalışmalarında
- hahne çatı kaplamalarının güçlendirilmesinde
- Düz çatı yalıtımlarında

Alt zemin hazırlama

Zeminin hazırlanması yalıtım sistemi kapsamında verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Uygulama şekli

1. **DAKORIT® DV110 89V**'yi gerekli uzunlukta kesin.
2. Kaplama maddesinin ilk katını sürün.
3. Keçenin gömülmesi ilk yalıtım konumunda yeni olarak gerçekleştirilmelidir. Keçenin iyice ıslanmış olmasına dikkat edilmelidir (Rengin koyulaşması)
4. Akabinde keçe ikinci yalıtım konumunda yerleştirilir. Keçenin sıvı plastik madde ile iyice kapatılması gerekir.

hahne sistem ürünleri

DAKORIT® PUR1K 30P
DAKORIT® Ruflex 20D
DAKORIT® Bituflex 20B

Önemli uyarılar

- **DAKORIT® DV110 89V** 2. Yalıtım katmanının uygulanmasına kadar yağmurdan korunmalıdır.
- Keçe hatlarının yaklaşık 5 cm üst üste binecek şekilde döşenmesi gerekir.
- **DAKORIT® PUR1K 30P** bilgi sayfasını dikkate alın.

İçindekiler

Polyester

Teknik bilgiler

Paketleme	Rulo
Ambalaj	70 cm genişlikte/70 m ² 35 cm genişlikte/17,5m ² 20 cm genişlikte/20 m ² 10 cm genişlikte/10 m ²
Teslimat şekli	Tek rulo
Yüzey ağırlığı	110 g/m ²
Azami çekim gücü	165 N/5 cm
uzunlamasına	150 N/5 cm
çapraz	1300 l/m ² /s
Hava geçirgenliği	

Tüketim

Beher m ² yüzey için	1,05 m ² Keçe
---------------------------------	--------------------------

İçindekiler

Polyester

İş güvenliği / öneriler

Özel olarak alınması gereken önlem yoktur.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya



Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 2.2012