

Alkali dayanımlı, takviye kaplamalar için güçlendirme malzemesi

Uygulama

IMBERAL® VE 89V mekanik yük kapasitesini artırmak, kaplama kalınlığını kontrol etmek ve çatlak köprüleme özelliğini güçlendirmek amacıyla izolasyon malzemeleriyle birlikte kullanılır.

Uygulama alanları:

- Plastik-modifiye kalın bitüm kaplama
- INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z
- INTRASIT® 1KFlex 54Z
- IMBERAL® Emuflex 20B
- IMBERAL® RSB 55Z

Teknik bilgiler

Paketleme	50 m ² Rulo 1,0 m genişliğinde/50 m uzunluğunda 25 m ² Rulo 0,5 m genişliğinde/50 m uzunluğunda
Teslimat şekli	Tekli rulo
Gramaj	100 g / m ²
Çözücü kopma mukavemeti işlenmemiş	yakl. 1.600 N
28 gün % 5 NaOH	
Atkı yırtılma mukavemeti işlenmemiş	yakl. 800 N
28 gün % 5 NaOH	yakl. 1.700 N
Depolama	yakl. 840 N yakl. en az 24 ay

Tüketim

m ² başına	1,05 m ² geotekstil
-----------------------	--------------------------------

Alt zemin hazırlama

Yüzey, uygulanacak izolasyon malzemesinin işlem yönergelerinde belirtildiği gibi hazırlanmış olmalıdır.

Uygulama

1. İstenilen uzunlukta geotekstili kesin.
2. İzolasyon malzemesinin ilk katını uygulayın.
3. Geotekstil malzeme, izolasyon malzemesinin ilk katı halen ıslakken, bu ilk katın üzerine serilir. Bu durumda, kumaşın alt tabaka üzerine basılmaması gerekmektedir.
4. Geotekstil malzeme daha sonra bir kat daha izolasyon malzemesi ile kapatılır. **IMBERAL® VE 89V** tamamen izolasyon malzemesi ile kaplı olmalı ve herhangi bir noktada kaplama dışarı çıkmamalıdır.

hahne Sistem ürünleri

hahne bitüm kaplama
INTRASIT® Poly-C1 54Z
INTRASIT® Poly-C2 55Z
INTRASIT® 1KFlex 54Z
IMBERAL® RSB 55Z
IMBERAL® Emuflex 20B

Önemli uyarılar

- **IMBERAL® VE 89V** yalıtım katmanları ortasında gömülü olması gerekir.
- Geotekstil, kenarlarında yakl. 5 cm bindirme ile uygulanmalıdır.
- İlgili izolasyon malzemesinin işlem yönergesi takip edilmelidir.

İçindekiler

Woven- cam geotekstil, akrilat

İş güvenliği / Öneriler

Özel önlemlerin alınması gerekmektedir.

İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.

Güncelleme tarihi: 5.2014